KÖNIGSTEIN Марксбург Кварц



Формат	Евроформат (0,7НФ)
Пустотность	Пустотелый
Форма	Прямая
Наименование по ГОСТ	КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Марксбург Кварц (УС)
Поверхность	ручная формовка
Размер ДхШхВ, мм	250x85x65
Толщина лицевой стенки	20
ГОСТ	530-2012
Теплопроводность	0.5
Плотность, кг/м3	1303
Упаковка авто/жд, штук	660
Позиция склад/заказ	На складе
Вид кирпича	Лицевой керамический
Марка прочности	М175
Морозостойкость	F100
Водопоглощение	8-12%
Вес, кг	2