KÖNIGSTEIN

Гессен Липпен



Формат	Евроформат (0,7НФ)
Пустотность	Полнотелый (пустотность <13%)
Форма	Прямая
Наименование по ГОСТ	КР-л-по 0,7НФ/200/75 Гессен Липпен (пуст 12%)
Поверхность	ручная формовка
Размер ДхШхВ, мм	250х85х65
Толщина лицевой стенки	35

ГОСТ	530-2012
Теплопроводность	0.82
Плотность, кг/м3	1850
Упаковка авто/жд, штук	1850
Позиция склад/заказ	Под заказ
Минимальный объем заказа, шт	60000
Вид кирпича	Лицевой керамический
Марка прочности	М 200
Морозостойкость	F75
Водопоглощение	9-11%
Вес, кг	2.55