
EDELHAUS KLINKER

Оберхоф





Формат	Евроформат (0,7НФ)
Пустотность	Пустотелый
Форма	Прямая
Наименование по ГОСТ	КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Оберхоф
Поверхность	ручная формовка
Размер ДхШхВ, мм	250х85х65
Толщина лицевой стенки	20
ГОСТ	530-2012
Теплопроводность	0.4
Плотность, кг/м3	1400
Упаковка авто/жд, штук	600
Позиция склад/заказ	На складе
Вид кирпича	Лицевой клинкерный
Марка прочности	М300
Морозостойкость	F100
Водопоглощение	3-5%
Вес, кг	2.2